



EGALIFOR

EGALISATEUR DE TEINTES

CONFORME A LA DIRECTIVE BIOCIDE 98/8/CE

NATURE

Impression fixatrice en phase solvante, fongicide, insecticide, hydrofuge permettant d'harmoniser l'aspect des bois de menuiserie de différentes essences.

AVANTAGES

EGALIFOR,par sa résine fixatrice,réduit les variations dimensionnelles et stabilise le support bois dans l'attente de la finition .Les pigments anti-UV soigneusement sélectionnés et la résine hydrofuge évitent une dégradation prématurée du bois et offre une excellente protection temporaire très garnissante dans l'attente d'une finition .

- **EGALIFOR, égalisateur de teintes,** insecticide, fongicide, hydrofuge, permet de réduire ou de supprimer les différences de teintes entre les diverses essences de bois de menuiserie (exotiques ou européennes) ainsi qu'entre bois de cœur et aubier.
- **EGALIFOR est un excellent produit** qui respecte la texture du bois en empêchant les attaques biologiques grâce à ses agents fongicides et insecticides (**effet préventif**).
- **EGALIFOR est microporeux,** régularise les échanges d'humidité en protégeant temporairement des intempéries avant l'application d'une finition.
- **EGALIFOR est stable au U.V.** grâce à sa haute teneur en pigments fluschés. Sa ponçabilité permet d'obtenir un bouche porage soigné avant application d'une lasure de finition, d'une peinture, d'un vernis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DENSITE :	0.87 à 0.88 suivant les teintes
TEINTES :	Jaune-Marron-Chêne
POINT ECLAIR :	38°C
VISCOSITE COUPE FORD N4 :	13 à 14 secondes suivant coloris
ASPECT DU FILM :	Mat
EXTRAIT SEC :	29 à 32% suivant coloris
BIOCIDE :	Permethrine qté : 0,009 % (%m/m) (Benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate qté : 0,15 % (%m/m)
TEMPERATURE D'APPLICATION :	Minimum : + 5 °C Maximum : + 35 °C
CONSOMMATION :	1 L pour 10 à 15 m² suivant essence et siccité du bois
SECHAGE à 20°C et 65% humidité relative :	Hors poussière : 15 à 20 Minutes Manipulable : 30 à 40 Minutes Recouvrable : 24 à 48 Heures

TAUX DE COV :	Chêne	67.09 %
	Jaune	65.78 %
	Marron	67.46 %

(valeur limite européenne de COV dans le produit (IIA(H)) dans sa forme Prêt à l'emploi :750g/L)

NETTOYAGE DU MATERIEL : **NETTOPOMPE** ou **DILUNET**

UTILISATIONS

EGALIFOR sera utilisé sur des bois de menuiserie dont la siccité devra se situer entre 18 à 20% comme pour une lasure de finition.

EGALIFOR est compatible avec toutes nos finitions : lasures, (**FORLADECOR THIXO HES**), peinture, (**SATIBOIS**); vernis, (**VERNILANE 2**).

Pour une application d'une finition en phase aqueuse (**AQUALANE PU**, **LAKALO** etc…), utiliser notre égalisateur en phase aqueuse **HYDROFORGAL** en impression au lieu **d'EGALIFOR**.

MODE D'EMPLOI

- **EGALIFOR** sera appliqué sur un support sain, propre et sec (HR < 18%) DTU 59-1
- **EGALIFOR** est prêt à l'emploi
- **EGALIFOR** sera utilisé par application à la brosse, à l'éponge, au pistolet, au pulvérisateur ou par trempage court dans les bacs (possibilité de dilué jusqu'à 50% ; en cas de fortes températures, dilution possible avec 5 à 25% de **DILUPRO**).
- **EGALIFOR** sera remis en suspension par agitation dans les emballages ou dans les bacs de trempage possédant des couvercles étanches.
- Pour des applications sur bois tanniques (chêne, châtaignier) ou d'accroche difficile (bois exotiques), utiliser au préalable **PRIMABOIS 2** ou dégraisser avec **EXOFOR** avant l'application **d'ISOTHANE**.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine fermé.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

EGALIFOR sera utilisé en respectant les consignes d'usage concernant l'utilisation des produits en phase solvant : éviter toute absorption, utiliser des gants pour le trempage, ne pas utiliser près d'une flamme libre.

FDS sur demande

SEPTEMBRE 2013

62 Bis, Avenue du Midi – BP 116 – 63803 COURNON D'AUVERGNE
☏ 04.73.69.41.89 🖷 04.73.84.55.86 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr